


Fire-teK FM 910 ALB



Beschreibung

Fire-teK® FM 910 ALB ist eine nicht brennbare Mineralwollmatte, die einseitig mit einer reißfesten, glasfaserverstärkten schwarzen Aluminiumfolie verklebt ist, die als Wasserdampfsperre fungiert.

Sie wurde speziell für den Brandschutz in Lüftungskanälen entwickelt. Die aufgeführten Brandklassen können bei Montage gemäß Montageanleitung erreicht werden.

Bemerkung: VKF Zertifikat- gültig wenn die Fire-teK® FM 910 ALB als Teil des Fire-teK® DuctProtect EI60 R Systems im Bereich der Wand- / Deckendurchführung zusammen mit Fire-teK® BD 913 ALB verwendet ist.

Leistungsdaten

Brandverhalten (EN 13501-1)

A1

Rohdichte (EN ISO 29470)

ca. 100 kg/m³

Leistungserklärung*

<http://dopki.com/T4305FPCPR>

* die massgeblichen Angaben bzgl. der relevanten Leistungserklärung (DOP)
sind auch auf den Produkt-Etiketten zu finden

Anwendungsbereich

- › Runde Luftkanäle
- › Rechteckige Luftkanäle

Das Produkt wird zum Brandschutz von definierten Anwendungen im gesamten Bereich der technischen Dämmung empfohlen:

- › **wenn zusätzliche Flexibilität erforderlich ist (wird auch als Füllmaterial verwendet)**



Vorteile

- › Flexibel, druckbeständig und formstabil
- › Anpassbar an unregelmäßige Formen, Armaturen, Flansche
- › Einfach zu verwenden, um Lücken zu füllen
- › Einfach zu schneiden und zu formen
- › ECOSE® Technology

Normen

Knauf Insulation-Produkte werden nach vier der wichtigsten internationalen Managementstandards für Nachhaltigkeit hergestellt: ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagement), ISO 50001 (Energiemanagement) und ISO 45001 (Gesundheits- und Sicherheitsmanagement). Sie alle sind vom TÜV Nord zertifiziert.

Zertifizierungen, Akkreditierungen und Industriestandards



Fire-teK FM 910 ALB



Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten								Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur	δ	50	100	200	300	400	500	600	660	°C	EN 12667
	λ	0,040	0,046	0,062	0,083	0,110	0,145	0,179	0,210	W/(mK)	
Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität)	-	≤ 10								ppm	EN ISO 12624
Hydrophobierung	Wp	$\leq 1,0$								kg/m ²	EN ISO 29767
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl	μ	1								-	EN 14303
Schmelzpunkt der Fasern	δ	≥ 1000								°C	DIN 4102-17
Wasserdampf-diffusions-äquivalente Luftschichtdicke	Sd	≥ 200								m	EN 12086
Spezifische Wärmekapazität	Cp	1030								J/(kgK)	EN ISO 10456
Ohne Silikonöl	-	Hergestellt ohne Silikonölsatz								-	-
Bezeichnungsschlüssel	-	MW-EN14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10								-	EN 14303

Die angegebenen technischen Werte werden im Herstellungsprozess erreicht und durch die werkseigene Produktionskontrolle gemäß europäischer Norm zum Zeitpunkt der Auslieferung sichergestellt. Sie können im Zeitablauf in Folge unsachgemäßer Lagerung oder Handhabung variieren.

Standard dimensionen*

Dicke	40 mm
Breite	500 mm
Länge	5000 mm

* Weitere Abmessungen auf Antrag

Handhabung

Die Produkte von Knauf Insulation sind einfach in der Handhabung und in der Verarbeitung. Sie werden in geeigneter Verpackung geliefert, die den Transportschutz sicherstellt und ein fachgerechtes Recycling ermöglicht. Die Verpackung ist jedoch nicht darauf ausgelegt, Produkte langfristig zu lagern und der Witterung auszusetzen. Weitere Produktinformationen finden Sie auf jeder Verpackung.

Lagerung

Für die Zwischenlagerung vor Ort, empfehlen wir das Produkt entweder in einem Gebäude oder alternativ unter einem Dach und nicht direkt am Boden liegend zu lagern. Produkte im Freien sollten nicht länger als 6 Monate ab Lieferdatum auf Paletten gelagert und wetterfest abgedeckt werden. Die Lagerung im Freien wird insbesondere in feuchten Monaten mit großen Temperaturschwankungen nicht empfohlen.



Das formaldehydfreie und auf Basis vorwiegend natürlicher Rohstoffe hergestellte Bindemittel ECOSE® Technology reduziert den Primärenergiegehalt der Dämmstoffe, ersetzt herkömmliche Phenol-Formaldehydharz Bindemittel und ist verantwortlich für die braune Farbe, die ohne den Zusatz von Färbemitteln entsteht. Die Technologie wurde für Knauf Insulation Mineralwolle-Produkte entwickelt um ihrer Umweltverträglichkeit zu verbessern – ohne Auswirkungen auf die thermischen, akustischen oder Brandschutz-Eigenschaften.

Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Kroatien

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der der fotomechanischen Wiedergabe und Speicherung in elektronischen Medien. Gewerbliche Nutzung von den in diesem Dokument dargestellten Prozessen und Arbeit ist nicht erlaubt. Die Informationen, Texte und Abbildungen in diesem Dokument wurden mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für irgendwelche fehlerhafte Informationen oder die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge sowie für Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.